

# PERLACEO

SILOXAN-DEKO-FINISH MIT PERLEFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 384

## BESCHREIBUNG

PERLACEO ist ein Wanddekorprodukt für Innenbereiche auf der Basis von modifizierten Siloxanpolymeren und speziellen Zusätzen, das, wenn es auf einem schon mit DECORFOND 3880019 angestrichenen Untergrund aufgetragen wird, den Erhalt besonderer und raffinierter Farbeffekte erlaubt, die vom Lichteinfall noch hervorgehoben werden.

## ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf lackierten Oberflächen mit DECORFOND 3880019:

- alten und neuen Putzen - Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte - Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden. Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frischen Oberflächen auftragen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: acryler-siloxane modifiziertes Copolymer
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,10+0,05 kg/l
- Viskosität der Verpackung: UNI 8902:44000+3200 cps zu 30°C (rotierender Viskosemeter Brookfield)
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): 1 Stunde fühlen, überstreichbar nach 6 Stunden.

## VORBEREITUNG DES GERÜSTS

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist. Wenn notwendig muss mittels speziellen Produkten die Verfestigung bzw. Trocknung beschleunigt werden.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Um die Mauer vor der Bildung von Schimmel zu schützen, das Produkt mit dem Hygienemittel COMBAT 111 cod. 4810111.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben. Oberflächen in Putz, Gips und Gipsplatte:
- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.
- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen und Spalten müssen versiegelt werden.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.
- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittels ATOMO 8840001 behandeln.
- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergund

zu homogenisieren. 2 Schichten von auftragen DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser.

- Nach erfolgter Trockenlegung des Grundes, nach mindestens 6 Stunden, PERLACEO auftragen. Oberflächen in Beton:
- unpassende Strukturteile aus Zement entfernen.
- Das Metall der Oberflächen (falls vorhanden), wird sorgsam verspachtelt und mit BETOXAN PRIMER 9490125 passivierendem Fliesenmörtel behandelt.
- die fehlenden Teile mit BETOXAN 400 und BETOXAN 300 Malta gegen Schrumpfung, tixotropisch, faserverstärkend 94901410/0130 in Gang setzen die Endglättung mit BETOXAN 200, gegen Schrumpfung, antikarbonatisch 9490120 ausführen.
- Material auf trockenen und sauberen Oberflächen auftragen.
- Im Innenbereich eine Schicht von IDROFIS 4700006, dem acrylen Wandfixiermittel 8840001 auftragen. Im Außen- und Innenbereich muss bei dünnen Schichten und abbröckelnden Oberflächen das lösende Isoliemittel ISOMARC 444101111 oder das mikronisierte, lösungsfreie Fixiermittel ATOMO 8840001 verwendet werden.
- 2 Schichten DECORFOND 3880019 auftragen.
- nach der Trockenlegung der Oberfläche mindestens (mind. 6 Stunden) PERLACEO auftragen

\*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

## ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- PERLACEO muss auf spezifischen Grund DECORFOND angewendet werden. Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche: Feuchtigkeit (außen:)<75% Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C Feuchtigkeit des Oberfläche: <10%
- Die Anwendung zusammen mit Kondenswasser und und Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nach der Anwendung, müssen die äußeren Oberflächen von Regen und Feuchtigkeit trocknen. Die Trockenlegung dauert normalerweise (bei 20°C) ca. 48 Stunden.
- Werkzeuge: Pinsel, Schwamm, Tampon oder Lappen.
- Verdünnung mit Wasser: 70 bis 100% - Auftragsschichten: 2
- Bearbeitungen: nach der Verteilung des Produktes führen Sie die Verzierung mit einem Pinsel durch. nicht auf Oberflächen aufbringen
- mit Pinsel: nicht auf haftende Art bearbeiten um einen Farbtoneneffekt zu erhalten - mit Schwamm oder Tampon: Dekorationen mit einem eingetränkten Schwamm oder Tampon bearbeiten.
- mit Lappen: mit einem Übermaß von der Oberfläche entfernen, eingebunden in einem Lappen entsteht ein antikisierendes Effekt.
- Das Produkt muss vor der Trocknung bearbeitet werden. Das Produkt wird auf den Flächen aufgetragen und Zusammenführungen werden vermieden. Mit mehreren Arbeitern kann die „Nass auf Nass“ Bedingung garantiert werden.

# PERLACEO

SILOXAN-DEKO-FINISH MIT PERLEFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 384

- Ergiebigkeit: ca. 15-20 m<sup>2</sup>/l pro Schicht Anwendungen auf Oberflächen die glatt sind oder teilweise absorbieren. Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer vorherigen Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden

## FÄRBUNG

Die Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie und den Farben COLORADO, Serie 548. Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen

## LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C  
Minimale Lagertemperatur: +5 °C  
Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre

## SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC) Kat. L: Malereien für Außenwände des Mineraloberfl. (Basis Wasser):300 g/l (2007)/200 g/l (2010) PERLACEO enthält max: 100 g/l VOCDas Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen.

Verwenden Sie das Produkt nach aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen. Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln.

Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Bei Verzehr sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Sorgen stets für eine ausreichende Belüftung. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

## VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen Siloxane Verzierung mit perlenartigen Effekt für Innen. PERLACEO, Serie 384 aus Basis von acrylen Copolymer (Wasser Basis) Geeignet für dekorative Oberflächen im Innenbereich Verbrauch und Anwendung des Materials €. .... pro qm

*COLORIFICIO SAN MARCO garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)