

STUCCO VENEZIANO

RIVESTIMENTO DECORATIVO SINTETICO LUCIDO PER INTERNO

serie 943

DESCRIZIONE

Lo STUCCO VENEZIANO è un rivestimento murale per interni, che permette di ottenere una finitura decorativa unica nel suo genere che ricorda gli stucchi presenti negli antichi palazzi di Venezia.

Pur seguendo metodi di applicazione comuni, il prodotto in opera risulta sempre diverso, caratterizzato da sfumature ed effetti che dipendono dalla abilità del decoratore.

Lo STUCCO VENEZIANO è applicabile, oltre che su superfici piane, anche su elementi architettonici particolari, quali cornici e colonne.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Superfici in legno truciolare ecc...

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico modificato
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l.
- Viscosità: consistenza pastosa
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 3 ore, carteggiabile e sovrapplicabile dopo 5 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo

murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. In genere su superfici molto sfarinanti, in presenza di bassi spessori di vecchie tempere o pitture deteriorate, utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.

- In presenza di superfici disomogenee, con presenza di vecchie pitture, stuccature, rappezzi, uniformare il supporto con il fissativo idrodiluibile coprente MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019.

- Procedere all'applicazione di STUCCO VENEZIANO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

Superfici in legno massello e compensato:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina con idoneo diluente.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare, su supporto asciutto e pulito, 1-2 strati di fondo MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Procedere all'applicazione di STUCCO VENEZIANO secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
- Porre attenzione al trattamento su legni ricchi in tannino come il castagno, possono evidenziarsi macchie scure.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

-Attrezzi: frattazzo di acciaio per la rasatura di fondo, spatole in acciaio di diversa grandezza per lo strato di finitura.

-Nr. strati: 3 strati di prodotto (2 strati di fondo + 1 per la finitura) secondo la porosità del supporto.

-Applicare con il frattazzo in acciaio uno o più strati del prodotto, rasando per ottenere una superficie liscia ed uniforme.

-Attendere 5 ore tra una applicazione e la successiva, carteggiando sempre con carta abrasiva.

-Applicare con la spatola in acciaio lo strato di finitura. Tale operazione può essere effettuata prelevando piccole quantità del prodotto e stendendolo con la spatola con movimenti rapidi e decisi.

-Dopo 5 minuti è possibile lucidare, premendo più volte la spatola sulla superficie con movimenti semicircolari.

-Per esaltare la brillantezza della finitura è consigliabile lucidare con una carta abrasiva finissima (es. M-1500) simile a quella utilizzata dai carrozzieri, e quindi ripetere la procedura di lucidatura mediante spatola in acciaio.

STUCCO VENEZIANO

RIVESTIMENTO DECORATIVO SINTETICO LUCIDO PER INTERNO

serie 943

-La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.

-E' sconsigliata la sovrapplicazione con cere o prodotti similari, in quanto con il tempo tendono ad impoverire le caratteristiche di pregio del prodotto.

-Resa indicativa: 1-1,4 kg/mq a finire su intonaco civile; 0,4-0,6 kg/mq a finire su superfici lisce come gesso e cartongesso.

contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie e con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: pitture per effetti decorativi (base acqua): 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO Contiene max: 150 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento decorativo lucido per interno.

Applicazioni, su fondi già predisposti, di Rivestimento decorativo lucido per interno STUCCO VENEZIANO serie 943, a base di copolimero acrilico modificato, a più strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto e dall'effetto estetico desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it